

RAPPORTO DI PROVA N. 433422**TEST REPORT No. 433422**

Cliente / Customer

SOLARWATT GmbH**Maria-Reiche-Straße, 2A - D-01109 DRESDEN - Germany**

Oggetto / Item#

modulo fotovoltaico denominato**“SW Panel vision M 5.0 n° lotto 825050100178”***photovoltaic module named “SW Panel vision M 5.0 n° lotto 825050100178”*

Attività / Activity

**prova di reazione al fuoco con attacco termico
di un modulo fotovoltaico installato su copertura
di edificio e classificazione secondo la norma****CEI TS 82-89:2023***reaction to fire test with thermal attack of a photovoltaic module
installed on a building roof and classification according to standard
CEI TS 82-89:2023*

Risultati / Results

Classificazione*Classification***C_{FV(b)} T 52****tetto piano o inclinato, con $THR_{600s} \leq 52 \text{ MJ/m}^2$** *flat or pitched roof, with $THR_{600s} \leq 52 \text{ MJ/m}^2$* 

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 15 ottobre 2025
Bellaria-Igea Marina - Italy, 15 October 2025

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Commissa:

Order:

107203

Provenienza dell'oggetto:

Item origin:

campionato e fornito dal cliente

sampled and supplied by the customer

Identificazione dell'oggetto in accettazione:

Identification of item received:

2025/2430 del 9 settembre 2025

2025/2430 dated 9 September 2025

Data dell'attività:

Activity date:

22 settembre 2025

22 September 2025

Luogo dell'attività:

Activity site:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -
47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto#	2
Riferimenti normativi	2
Apparecchiature	3
Modalità	3
Risultati	5
Classificazione e campo di applicazione	6
Contents	Page
Description of item#	2
Normative references	2
Apparatus	3
Method	3
Results	5
Classification and field of application	6

Il presente documento è composto da n. 7 pagine e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 7 pages (in a bilingual format and 1 annex (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.

The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.

The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Responsabili Tecnici di Prova: / Chief Test Technicians:

Per. Ind. Maurizio Vincenzi

Dott. Sacha Oliva

Responsabile del Laboratorio di Reazione al Fuoco: /

Head of Reaction to Fire Laboratory:

Dott. Ing. Giombattista Traina

Compilatore: / Compiler: Francesca Manduchi

Pagina 1 di 7 / Page 1 of 7



00019

Descrizione dell'oggetto[#]

Description of item[#]

L'oggetto in esame è costituito da pannello fotovoltaico descritto nelle seguenti tabelle.

The item under examination consists of photovoltaic panel described in the following tables.

Descrizione generale dell'oggetto General description of the item	Spessore Thickness [mm]	Densità superficiale Surface density [kg/m ²]
modulo fotovoltaico, lotto n. 825050100178, composto da celle in silicio monocristallino con rivestimento in vetro temprato su entrambi i lati con telaio in alluminio e silicone di tipo a 1 componente, 1,4 g/cm ³ photovoltaic module, batch N. 825050100178, composed of monocrystalline silicon cells with coating in tempered glass on both sides, with aluminum frame and single-component silicone, 1,4 g/cm ³	5,13	10,9

Descrizione dei singoli componenti partendo dalla faccia esposta al fuoco Description of individual components from the face exposed to fire		
Descrizione Description	Spessore Thickness [mm]	Densità superficiale Surface density [kg/m ²]
vetro temprato tempered glass	2	4,8
incapsulante in EPE encapsulant in EPE	0,5	0,48
celle in silicio tipo monocristallino silicon cells type monocrystalline	0,13	0,3
incapsulante in EVA encapsulant in EVA	0,5	0,48
vetro temprato tempered glass	2	4,8

Riferimenti normativi

Normative references

Norma Standard	Titolo Title
CEI TS 82-89:2023	Rischio d'incendio nei sistemi fotovoltaici - Comportamento all'incendio dei moduli fotovoltaici installati su coperture di edifici: protocolli di prova e criteri di classificazione. Fire Risk of Photovoltaic Systems - Fire behavior of Photovoltaic Modules installed on building roofs: test protocols and rating criteria
ISO 5660-1:2015	Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 1: Heat release (cone calorimeter method) (Prove di reazione al fuoco - Velocità di rilascio di calore, di produzione di fumo e perdita di massa - Parte 1: Rilascio di calore (metodo del cono calorimetrico))

(#) secondo le dichiarazioni del cliente; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati.

according to that stated by the customer; Istituto Giordano declines all responsibility for the information and data provided by the client that may influence the results.



00019

Apparecchiature

Apparatus

Descrizione <i>Description</i>	Codice di identificazione interna <i>In-house identification code</i>
Sistema ottico <i>Light attenuation system</i>	RZF049a
Analizzatore di O ₂ e CO ₂ <i>O₂ and CO₂ analyser</i>	RZF046
Sistema di acquisizione dati <i>Data acquisition system</i>	RZF050B
Bilancia digitale <i>Digital scale</i>	RZF071
Camera climatica <i>Climate chamber</i>	RZF110

Modalità

Method

Descrizione delle provette

Description of the specimens

Dall'oggetto in esame sono state ricavate tramite taglio dal personale del laboratorio, due provette, dimensioni nominali 800 mm × 600 mm.

From the item under examination, two specimens, nominal dimensions of 800 mm × 600 mm, were obtained by cutting them by the laboratory staff.

Condizionamento

Conditioning

Le provette sono state condizionate per almeno 48 h ad una temperatura di (23 ± 2) °C ed al (50 ± 5) % di umidità relativa, come previsto dalla norma CEI TS 82-89:2023.

As requested by standard CEI TS 82-89:2023, the specimens were conditioned for at least 48 h at a temperature of (23 ± 2) °C and relative humidity (50 ± 5) %.



00019

Procedimento di prova

Test procedure

La prova è stata eseguita utilizzando la procedura interna di dettaglio PP046 nella revisione vigente alla data della prova e secondo le prescrizioni della norma CEI TS 82-89:2023.

Dopo il periodo di condizionamento, le provette e il substrato scelto vengono collocati all'interno dell'apparecchiatura di prova, posizionati entrambi in accordo al protocollo di prova scelto (b) della CEI TS 82-89:2023. Sulle provette vengono applicate delle fiamme con una potenza di $(30,7 \pm 2,0)$ kW generate da un bruciatore quadrato posto sulla superficie alla distanza definita del protocollo di prova. Il comportamento è valutato nell'arco di un periodo di 20 min. Durante la prova sono stati rilevati i seguenti parametri: produzione di calore, produzione di fumo. Dai parametri sopra elencati si determinano successivamente ulteriori valori necessari per la completa valutazione del comportamento del materiale alla suddetta prova.

The test was performed using detailed internal procedure PP064 in its current revision at testing date and according to the requirements of CEI TS 82-89:2023 standard.

After conditioning, the specimens and the selected substrate are placed inside the test apparatus, positioned according to the chosen method (b) of CEI TS 82-89:2023. A square burner produces flames of power $(30,7 \pm 2,0)$ kW, which are applied to the samples at a specified distance as per the test protocol. The performance is evaluated over a period of 20 min. During the test, the following parameters need to be recorded: heat production and smoke production. These recorded parameters are then used to calculate additional values required for a comprehensive assessment of the material's performance during the test.

Allestimento

Set-up

Faccia esposta <i>Exposed face</i>	retro in vetro temprato <i>tempered glass backsheet</i>
Protocollo di prova <i>Test protocol</i>	b
Posizione del modulo FV <i>Position of the PV module</i>	parallelo al tetto inclinato di 45° <i>parallel to the roof pitched at a 45°</i>
Tipologia di substrato <i>Type of substrate</i>	doppio strato di membrana impermeabilizzante, spessore nominale 3,0 mm. Spessore totale 6,0 mm, densità superficiale totale 4,0 kg/m², <i>double layer of waterproofing membrane, nominal thickness 3,0 mm. Total thickness 6,0 mm, total surface density 4,0 kg/m².</i>
Substrato - Valore THR_{600s} secondo ISO 5660-1 con attacco termico di 50 kW/m² <i>Substrate - THR_{600s} value according to ISO 5660-1 with thermal attack of 50 kW/m²</i>	52 MJ
numero rapporto di prova ISO 5660-1 laboratorio di prova <i>ISO 5660-1 test report number – testing laboratory</i>	n. 433417 emesso da Istituto Giordano in data 15 ottobre 2025 <i>No. 433417 issued by Istituto Giordano on 15 October 2025</i>

Risultati

Results

Parametri [#] Parameter [#]	Provetta n. Specimen No.		Media Mean
	1	2	
FIGRA_{0,2 MJ} [W/s]	236	298	267
FIGRA_{0,4 MJ} [W/s]	236	298	267
THR_{600s} [MJ]	17,5	15,5	16,5
SMOGRA [m ² /s ²]	7	12	10
TSP_{600s} [m ²]	42	30	36

(#) FIGRA_{0,2 MJ} = indice di velocità di crescita del fuoco (THR = 0,2 MJ) / fire growth rate index (THR = 0,2 MJ).

FIGRA_{0,4 MJ} = indice di velocità di crescita del fuoco (THR = 0,4 MJ) / fire growth rate index (THR = 0,4 MJ).

THR_{600s} = calore rilasciato dalla provetta nei primi 600 s di prova / total heat release from specimen within the first 600 s of the test.

SMOGRA = indice di velocità di crescita del fumo / smoke growth rate.

TSP_{600s} = produzione totale di fumo della provetta nei primi 600 s di prova / total smoke production of specimen within the first 600 s of the test.

Nota: i risultati di prova sono collegati al comportamento delle provette di un prodotto nelle particolari condizioni di prova; non sono da intendersi come l'unico criterio per la valutazione del potenziale rischio di incendio del prodotto nel suo impiego.

Note: the test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.



Fotografie di una provetta prima e dopo la prova
Photos of the specimen before and after the test



00019

Classificazione e campo di applicazione

Classification and field of application

Classificazione

Classification

L'oggetto "SW Panel vision M 5.0 n° lotto 825050100178", in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, è classificato:

The item "SW Panel vision M 5.0 n° lotto 825050100178", in relation to its reaction to fire behaviour, is classified:

Classificazione / Classification: C_{FV(b)} - T 52

Campo di applicazione

Field of application

Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di uso finali:

This classification is valid the following end use applications:

Tipo di installazione <i>Type of installation</i>	valido per qualsiasi configurazione avente modulo fotovoltaico applicato con qualsiasi inclinazione rispetto al tetto e per qualunque inclinazione del tetto stesso. <i>valid for any configuration with a photovoltaic module mounted at any angle to the roof and for any roof pitch.</i>
Tipo di substrato <i>Type of substrate</i>	Tetti con $THR_{600s} \leq 52 \text{ MJ/m}^2$ (misurato in accordo alla ISO 5660-1:2015 con 50 kW/m^2). <i>Roofs with $THR_{600s} \leq 52 \text{ MJ/m}^2$ (measured by ISO 5660-1:2015 at 50 kW/m^2)</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	Qualsiasi larghezza o lunghezza <i>Any width or length</i>
Potenza <i>power</i>	Qualsiasi <i>Any</i>
Modelli <i>models</i>	Si veda allegato A <i>See annex A</i>



00019

Limitazioni

Limitations

Questo rapporto di classificazione è valido fintanto che la composizione e la struttura dell'oggetto, così come le norme di prova e di classificazione, non cambino.

Questo rapporto di classificazione non rappresenta un'approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.

This classification report is valid as long as the item composition and structure, as well as test and classification standards, remain unchanged.

This classification report does not represent type approval or certification of the product.


Nota del laboratorio

Note from the laboratory


La classificazione è stata determinata sulla base dei valori ottenuti mediante misurazione sperimentale, senza tenere conto dell'incertezza di misura, in linea con il paragrafo 4.2.1 "Binary Statement for Simple Acceptance Rule ($w = 0$)" ("Dichiarazione binaria per la regola di accettazione semplice ($w = 0$)") della guida ILAC-G8:09/2019 "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" ("Linee guida sulle regole decisionali e sulle dichiarazioni di conformità").

The classification has been determined on the basis of the values obtained by measurements, without taking into account measurement uncertainty, in accordance with clause 4.2.1 "Binary Statement for Simple Acceptance Rule ($w = 0$)" of ILAC-G8:09/2019 guide "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity".


Per il Responsabile Tecnico di prova
On behalf of Chief Test Technician
(Per. Ind. Maurizio Vincenzi)


Dott. Ing. Giombattista Traina

Il Responsabile Tecnico di prova
Chief Test Technician
(Dott. Sacha Oliva)



Il Responsabile del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
Head of Reaction to Fire Laboratory
(Dott. Ing. Giombattista Traina)



ALLEGATO "A"
AL RAPPORTO DI PROVA N. 433422
ANNEX "A" TO TEST REPORT No. 433422

Cliente / Customer

SOLARWATT GmbH
Maria-Reiche-Straße, 2A - D-01109 DRESDEN - Germany

Oggetto / Item[#]

modulo fotovoltaico denominato
"SW Panel vision M 5.0 n° lotto 825050100178"
photovoltaic module named "SW Panel vision M 5.0 n° lotto 825050100178"

Contenuti / Contents

documentazione tecnica fornita dal cliente
customer-supplied technical documentation

Commissa:

Order:
107203

Provenienza dell'oggetto:

Item origin:
campionato e fornito dal cliente
sampled and supplied by the customer

Identificazione dell'oggetto in accettazione:

Identification of item received:
2025/2430 del 9 settembre 2025
2025/2430 dated 9 September 2025

Data dell'attività:

Activity date:
22 settembre 2025
22 September 2025

Luogo dell'attività:

Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -
47043 Gatteo (FC) - Italia

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 15 ottobre 2025
Bellaria-Igea Marina - Italy, 15 October 2025

Il presente allegato è composto da n. 3 pagine.
This annex is made up of 3 pages

Pagina 1 di 3 / Page 1 of 3



00019

Docusign Envelope ID: BE432A90-B55B-46F6-B278-4AA2970EACBC

Ditta intestataria Rapporto di Prova (con indirizzo completo) <i>Company holder Test Report</i> <i>(with complete address)</i>	Solarwatt GmbH Maria-Reiche-Strasse 2a 011109 Dresden Deutschland
Denominazione commerciale / Trade name	Panel vision XS/S/M/L/XL/XXL 5.0/5.5/6.0/6.5 (xxxWp)

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO FINITO <i>GENERAL DESCRIPTION OF THE COMPLETE PRODUCT</i> [//]	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Densità superficiale <i>Surface density</i> [kg/m²]
Modulo fotovoltaico composto da celle in silicio monocristallino con rivestimento in vetro temprato su entrambi i lati con telaio in alluminio e silicone di tipo a 1 componente, 1,4 g/cm³. Photovoltaic module composed of monocrystalline silicon cells with coating in tempered glass on both sides, with aluminum frame and single-component silicone, 1.4 g/cm³.	5.13	10.9

DESCRIZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI PARTENDO DALLA FACCIA ESPOSTA AL FUOCO <i>DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COMPONENTS FROM THE FACE EXPOSED TO FIRE</i>		
Composizione di ciascun strato <i>Composition of each layer</i> [//]	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Densità superficiale <i>Surface density</i> [kg/m²]
vetro temprato tempered glass	2	4.8
incapsulante in EPE encapsulant in EPE	0.5	0.48
celle in silicio tipo monocristallino. silicon cells type monocrystalline	0.13	0.3
incapsulante in EVA encapsulant in EVA	0.5	0.48
Vetro temperato tempered glass	2	4.8

CEI TS 82-89 - INFORMAZIONI SULL' IMPIEGO E POSA IN OPERA / INFORMATIONS ABOUT USE AND INSTALLATION	
Impiego / Use	fotovoltaico
Posa in opera Installation	☐ CEI TS 82-89 su tetto piano ☐ CEI TS 82-89 su tetto inclinato
Tipo di tetto Type of roof	☐ membrana bituminosa ☐ membrana sintetica in TPO / PVC (flessibile) ☐ membrana ☐ pannello sandwich con isolante in lana ☐ pannello sandwich con isolante in poliuretano ☐ pannello sandwich con isolante in ☐ supporto incombustibile ☐

ALTRE INFORMAZIONI / ANY OTHER INFORMATIONS	
Larghezza / width [mm]	Da/from 766 a/to 1303 mm
Lunghezza / length [mm]	Da/from 1542 a/to 2384 mm
Telaio / Frame	tipo di telaio/type of frame: alluminio spessore/thickness: da 30mm a 35mm
Silicone / Silicone	tipo di silicone/type of silicone: a 1 componente quantità/quantity: 1.4 g/ml



00019

Docusign Envelope ID: BE432A90-B55B-46F6-B278-4AA2970EACBC

Dichiarazione / Declaration

Si dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che la campionatura di prova sarà prelevata dal materiale denominato **SW Panel vision M 5.0 n° lotto 825050100178 del 17/07/2025** di uso specifico come pannello fotovoltaico

*We declare, under their own civil and penal responsibilities regarding false declarations, that the test sample will be taken from the material called **SW Panel vision M 5.0 n° 825050100178 of 17/07/2025** specific use as a photovoltaic panel*

Si dichiara inoltre che i pannelli fotovoltaici di seguito elencati:

We declare, also, that the photovoltaic panels listed below:

SOLARWATT Panel vision M 5.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision M 5.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision L 5.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision L 5.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision S 5.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision S 5.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XS 5.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XS 5.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XL 5.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XL 5.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XXL 5.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XXL 5.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision M 5.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision M 5.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision L 5.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision L 5.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision S 5.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision S 5.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XS 5.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XS 5.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XL 5.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XL 5.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XXL 5.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XXL 5.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision M 6.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision M 6.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision L 6.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision L 6.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision S 6.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision S 6.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XS 6.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XS 6.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XL 6.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XL 6.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XXL 6.0 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XXL 6.0 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision M 6.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision M 6.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision L 6.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision L 6.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision S 6.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision S 6.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XS 6.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XS 6.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XL 6.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XL 6.5 (XXX), low carbon
SOLARWATT Panel vision XXL 6.5 (XXX Wp)	SOLARWATT Panel vision XXL 6.5 (XXX), low carbon

sono realizzati con i medesimi componenti e medesimo fornitore delle materie prime, stesso tempo di laminazione e danno luogo alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unicamente per forma e/o colore e/o dimensione e/o potenza elettrica (XXX).

are manufactured with the same components and the same raw materials supplier, the same time of lamination, they give rise to the same test sample and differ only for their shape and / or color and / or size and and / or electric power (XXX).

Data / Date **_24 / _09 / _2025**

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Signature of manufacturer's legal representative

Signiert von:

Gregor Kuschmann
779628268478444
Gregor Kuschmann



Maria-Reiche-Straße 2a, 01109 Dresden
T. +49-351-8895-0 | solarwatt.de